



VIAFIX CHAPISCO

1. Descripción

Viafix Chapisco es un adhesivo no reemulsionable que sumado a las propiedades del cemento Portland, aumenta la adherencia y beneficia otras propiedades de los azotados y morteros en los más variados sustratos de la construcción civil.

2. Ventajas

Viafix Chapisco proporciona las siguientes ventajas:

- Aumento de la adherencia en los sustratos de hormigón y mampostería;
- Evita la segregación y exudación;
- Mejora la trabajabilidad;
- Reducción del potencial de retracción y la formación de fisuras;
- Aumento de las resistencias al desgaste e impacto;
- Reducción de la permeabilidad.

3. Características técnicas del Producto

Características Técnicas	Viafix Chapisco
Acción Principal	Incorporador de adherencia, resistencia y plasticidad para hormigón y morteros.
Composición básica	Solución acuosa de estireno-butadieno
Aspecto	Líquido
Color	Blanca
pH	8,5 a 10,0
Densidad a 25°C	1,001 a 1,003 g/cm ³
Viscosidad Brookfield (F1/100 rpm, 25°C)	Mínimo 20 cPs

4. Usos

Viafix Chapisco es utilizado como promotor o mejorador de adherencia, resistencia y plasticidad de las mezclas y mezclas para azotados en:

- Morteros para contrapisos;
- Revoques, revoques fretachados internos o externos;
- Azotado convencional. Para azotado rolado, utilizar **Viafix PVA** a base de resina PVA;
- Puente de adherencia para morteros.

5. Instrucciones de uso

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar resistente, limpia, libre de impregnación de aceites, grasas y desmoldantes. Debe ser regularizada y humedecida con agua, pero no saturada.



Preparación del producto

Homogenice el producto antes de utilizarlo. **Viafix Chapisco** debe ser diluido en volumen en la proporción de 1:2 (**Viafix**:agua)

Aplicación del producto

El mortero debe ser ejecutado en la proporción especificada en obra y amasada con la solución de **Viafix Chapisco** y agua en la proporción de 1 parte de **Viafix Chapisco** para 2 partes de agua.

Agregar a la mezcla de solución **Viafix**/agua en el mortero de cemento y arena hasta alcanzar la trabajabilidad necesaria (tipo de aplicación).

Observación:

Viafix Chapisco no debe ser aplicado como azotado rolado en espuma plast (EPS) y techos. Para estas aplicaciones, utilice el adhesivo **Viafix PVA**.

Recomendaciones de seguridad

Para más detalles, consultar a FISPQ del producto.

Utilice EPI's adecuados como guantes, mascara de protección facial, botas impermeables y lentes de seguridad durante la manipulación del producto.

Evite contacto con la piel y ojos y, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua corriente durante 10 minutos.

En caso de ingesta, no induzca el vómito y busque auxilio médico inmediatamente.

6. Consumo

El consumo del **Viafix Chapisco** es estimado y dependerá de la proporción y sus agregados, y del tipo de aplicación.

Azotado convencional:	200 a 300 g/m ²
Revoques:	400 g/m ² /cm

7. Presentaciones

- Tambores de 200 Kg;
- Barril de 18 kg;
- Balde de 18 kg.
- Galón de 3,6 kg.

8. Almacenamiento

El producto tiene validez de 12 meses, a partir de la fecha de fabricación, desde que almacenado en local cubierto, seco, ventilado y en los envases originales intactos.

Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para a su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido uso inadecuado del producto. Para más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.