

VIAPOLSECA RAPIDÍSSIMO

Aditivo acelerador de pega ultrarrápido

DESCRIÇÃO

ViapolSeca Rapidíssimo é um aditivo líquido usado para acelerar o tempo de pega de cimento tipo Portland, argamassas e também concretos desse tipo de cimento. Sua principal indicação é para aplicação em tamponamentos instantâneos de jorros d'água, vazamentos ou infiltrações, agilizando a liberação da área e posterior tratamento completo de impermeabilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Líquido
Cor	Azul
Densidade (g/cm ³)	1,31

VANTAGENS

- Rápido início de reação e endurecimento;
- Isento de cloretos;
- Fácil de misturar e aplicar.

UTILIZAÇÃO

ViapolSeca Rapidíssimo é indicado para estanqueamento e tamponamento instantâneo de vazamentos de água e como acelerador de pega principalmente em aplicações como:

- Concreto;
- Poços de elevadores;
- Túneis;
- Galerias;
- Subsolos;
- Superfícies úmidas;
- Outras estruturas sob influência direta de lençóis freáticos.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@vapool.com.br).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicação do produto

- Aplicação para estanqueamento e tamponamento instantâneo:

O **ViapolSeca Rapidíssimo** é fornecido pronto para uso, bastando misturar 1 parte do produto com 1 parte de cimento e 1 parte de areia até formar uma argamassa.

Com a mistura pronta, pegar a argamassa com a mão protegida por luvas e proceder imediatamente com a aplicação da argamassa sobre o orifício em vazamento e manter a região comprimida por alguns segundos até a secagem. Se houver pressão d'água, a abertura deve estar no formato de cunha invertida.

- Aplicação como acelerador de pega em concreto para liberação rápida e/ou com presença de água:

O concreto deve ter consumo mínimo de cimento de 320 kg/m³ e deve ser preparado aos poucos em betoneira, utilizando o consumo do **VIAPOLSECA RAPIDÍSSIMO** de 3% a 15% sobre o peso do cimento (dependendo da velocidade desejada de aplicação e reação).

- Aplicação em superfícies úmidas:

Preparar a argamassa com 1 parte de cimento e 3 partes de areia. Amolecer a mistura aos poucos com água e utilizar o **VIAPOLSECA RAPIDÍSSIMO** num consumo de 3% a 15% sobre o peso do cimento. Aplicar essa argamassa em camadas com espessura de aproximadamente 1cm.

Compatibilidade

ViapolSeca Rapidíssimo é compatível com os aditivos para concreto e argamassa da Viapol. Para a compatibilidade com outros produtos consulte o departamento técnico da Viapol.

CONSUMO

- Para aplicações de tamponamento:
1 parte de **VIAPOLSECA RAPIDÍSSIMO** para 1 parte de cimento e 1 parte de areia.
- Para aplicações em superfícies úmidas e como acelerador de pega no concreto:
3 a 15% sobre o peso do cimento (2,3 a 11,5 litros de aditivo para cada 100,0 kg de cimento).

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

ViapolSeca Rapidíssimo é fornecido em potes de 1 litro e galões de 3,6 litros.

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 meses.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **ViapolSeca Rapidíssimo** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

" Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.