

VIABIT ANTIRRAIZ

Pintura asfáltica com exclusivo aditivo que inibe o ataque de raízes

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante, compuesta por asfalto modificado, plastificantes, aditivos especiales que inhiben el ataque de raíces y solventes orgánicos. Se utiliza para aplicación en frío sobre superficies de concreto, mortero, mampostería, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Cor	Marrón oscuro	
Secado total	6 horas	
ENSAYOS	UNIDAD	RESULTADOS
Viscosidade copo Ford a 25 °C	Segundos	40 - 60
Tenor de no volátiles a 120°C/3h	% massa	55 - 65
Masa específica a 25°C	gr/cm ³	Mínimo 0,94

NORMAS

- NBR-9686– Solución de emulsión asfáltica utilizada como material de imprimación para la impermeabilización;
- NBR 9575 – Impermeabilización – Sistemas y proyectos;
- NBR 9574 – Ejecución de impermeabilizaciones;

VENTAJAS

- Fácil aplicación;
- Secado rápido;
- Inhibe el ataque de raíces sin perjudicar el desarrollo de la planta;
- Se puede utilizar como pintura impermeabilizante.

USO

- Mortero y hormigón de Jardins;
- Macetas;
- Monos pequeños;
- Vasijas de hormigón o mampostería;
- Fundaciones, cimentaciones y muros de contención.

Para otros usos, consulte con el Departamento Técnico a través del correo electrónico sac@viapol.com.br.

INSTRUCCIONES DE USO UTILIZAÇÃO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar previamente lavada, secada, libre de polvo, barnices, pinturas, desencofrantes, ceras, hongos, carbonatación, moho o cualquier tipo de material que pueda perjudicar la adherencia de **Viabit Antirraiz**.

Si es necesario, realizar una regularización con una pendiente mínima del 1% hacia los puntos de drenaje de agua.

El mortero de alisado debe prepararse con mortero de cemento y arena media, amasado 1:3, utilizando agua de amasado compuesta por 1 volumen de emulsión adhesiva **Viafix** y 2 volúmenes de agua para una mejor adherencia al soporte.

Este mortero debe tener un acabado recto, con un espesor mínimo de 2 cm. Todas las esquinas y bordes deben ser redondeados para acomodar mejor el producto.

En las zonas de mampostería vertical, iniciar el enfoscado con cemento y arena media, mezcla 1:3, seguido de la aplicación de un mortero liso, a base de cemento y arena media, mezcla 1:4, utilizando agua de amasado compuesta por 1 volumen de emulsión adhesiva **Viafix** y 2 volúmenes de agua.

Esperar a que el mortero de alisado cure durante al menos 7 días antes de iniciar la impermeabilización.

Preparación del producto

Viabit Antirraiz viene listo para usar.

Homogeneizar bien el producto antes y durante la aplicación.

Herramientas

Rodillo de lana, brocha, cepillo, escoba de pelo o Airless.

Solicitud:

El producto **Viabit Antirraiz** se aplica sin diluir, con brocha o rodillo de lana de oveja, el secado al tacto es de 50 minutos como máximo y el secado total del producto es de 6 horas.

Aplicación sin aire

Viabit Antirraiz también se puede aplicar mediante equipos de pintura, tipo Airless, debiendo realizarse una prueba previa para ajustar el equipo, así como observar el tiempo de uso del producto.

Después de secar la última capa, realizar una prueba de estanqueidad durante al menos 72 horas.

El producto debe homogeneizarse antes y durante la aplicación.

PROTECCIÓN MECÁNICA - Si la hay

Proceder con la capa de separación y protección mecánica de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas recomendadas.

RESTRICCIONES DE USO

No utilice el producto en:

- Tiempo lluvioso y sustrato húmedo o mojado;
- También se debe evitar la aplicación sobre marcas existentes como pintura, termoplásticos y otros tipos de productos impermeabilizantes no compatibles;
- Áreas expuestas a la intemperie.

CONSUMO

VIABIT ANTIRRAIZ	CONSUMO APROXIMADO - ml/m ²
Pintura Antirraiz	0,400

Observação: O consumo pode variar dependo da porosidade e do tipo de substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

VIABIT ANTIRRAIZ	EMBALAGEM	RENDIMENTO
Pintura Antirraiz	Frasco 1 litro	2,5m ²
	Galão 3,6 Litros	9 m ²
	Balde 18 litros	45m ²
	Tambor 200 Litros	500 m ²

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Frasco 1 litro	Máximo 6 unidades
Galão 3,6 Litros	Máximo 3 unidades
Balde 18 litros	Máximo 3 unidades
Tambor 200 Litros	Não empilhar

Empilhe o produto sobre paletes evitando o contato com o piso e não exceda 1 metro no empilhamento.

As embalagens deverão ser colocadas de forma intertravadas (intercaladas) para evitar desmoronamento do estoque ou danos com o produto.

Não apoie as pilhas do produto contra paredes ou divisórias.

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilize EPI's adequados: luvas de raspas, botas, magotes, óculos de segurança, mantendo o ambiente ventilado até a secagem completa do produto.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.

Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viabit Antirraiz** e o site da www.viapol.com.br.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.